



Kwaliteitseisen aanlevering hout

Van Swaaij Trade International B.V.

Tel. : (+31) (0) 653 153 875

E-mail : jvanswaaij@outlook.com

Brandvertragende vacuüm druk behandeling van hout en plaatmateriaal

Productielocatie: Waterschoot Houthandel & Verduurzamen
Dorpsstraat 36
5529 AW CASTEREN
Tel.: 0497 - 682311

Lengte impregneerketel: 9 meter
Max. hoogte x breedte 1 x 1 m

Pakketten dienen zo economisch mogelijk te worden samengesteld, aanleveren op 50 of 100 cm hoogte

- Gezaagd en geschaafd hout moet opgelat worden aangeleverd, om de toegankelijkheid van het middel te bevorderen. Afstand tussen de latten 50 – 60 cm. Latafmeting minimaal 5 x 20 mm.
- Bij voorkeur latten van dezelfde houtsoort. Zo niet dan vuren latten. Geen houtsoorten die inhoudstoffen afgeven ivm versterking van latafdrukken.
- Indien een eventuele aftekening van de stapellat ongewenst is, mag per twee lagen worden opgelat (zichtzides op elkaar);
- Het te behandelen hout moet vrij zijn van verf of andere afwerkklagen, die de behandeling negatief kunnen beïnvloeden;
- Het te behandelen hout moet zijn ontdaan van schors, bast en cambiumlaag;
- Het hout moet vrij zijn van stof, vet en vuil;
- Het te behandelen hout moet vrij zijn van houtaantastende schimmels;
- Het te behandelen hout moet droog zijn en vrij van, ijs, sneeuw etc;
- Het te behandelen hout moet vrij zijn van zaag- of schaafresten ter voorkoming van een ongewenste afvalstroom (sludge etc.);
- Het te behandelen hout dient te worden gedroogd tot een houtvochtgehalte dat passend is voor het beoogde toepassingsgebied;
- Bij tussentijdse opslag dient het hout zodanig onder dak te worden geplaatst dat het niet in aanraking komt met vocht. Voor de bepaling van het vochtgehalte is de meest vochtige plaats in het hout maatgevend. Als goedkeuringcriterium wordt kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 5461 gehanteerd;
- Alle bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien onvermijdelijk, is na behandeling licht opschuren, boren en afkorten op beperkte schaal toegestaan;
- Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 22%;
- Het vochtgehalte van met Magma Firestop SBP-1 behandeld hout kan niet worden gemeten met een reguliere vochtmeter, slechts door middel van de droogstoof methode kan het vochtgehalte van behandeld hout worden geanalyseerd.
- In één charge mag slechts hout van gelijke impregneerbaarheid worden behandeld. Voor de impregneerbaarheid van houtsoorten, zie NEN-EN 350-2;
- Indien de opdrachtgever zelfstandig het drogen van het geïmpregneerde hout voor haar rekening neemt dient dit hout binnen 4 werkdagen, na gereed melding van het hout, in een daarvoor bestemde droogkamer geplaatst te worden;
- Gebruik gegalvaniseerd of roestvrij staal bevestigingsmateriaal op brandvertragend geïmpregneerd hout;

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.

NON IGNIS

www.NONIGNIS.com



The mark of
responsible forestry

FSC® C019691

