

DECLARATION OF TEST RESULTS

Lijst van volledig geteste houtsoorten met aantoonbare officiële classificatie rapportages van Efectis Nederland.



Update : 20-11-2014

Houtsoort	< Dikte	Behandeling	Classificatie EN 13501-1	Efectis referentienr.
Ayous – Abachi	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1089
Beuken	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0392 rev 1
Western Red Cedar	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0683 rev 2
Vuren	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0696 rev 1
Grenen	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1081
Yellow Pine	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1076
Douglas	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0921
Oregon Pine	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0921
Eiken	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1085
Lariks	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0682 rev 1
Lariks open gevel	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0669
Essen	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1011
Esdoorn	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1004
Sipo Mahonie	15 mm	VPT	B-s1, d0	R 0674 rev 1
Tulpenboom/Yellow	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0679 rev 1
Thermisch gemodificeerd hout				
Vuren	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 1001
Fraké (Limba)	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0927 rev 1
Thermowood	21 mm	VPT	B-s2, d0	R 0962
Brandvertragend + Innoshield verfsysteem				
NON IGNIS (picea abies)	18 mm	VPT	B-s2, d0	R 9164 H-D
Thermowood	21 mm	VPT	B-s2, d0	R 0962
Plaatmateriaal				
Okuome multiplex	15 mm	VPT	B-s2, d0	R 0672
Fins vuren multiplex	12 mm	VPT	B-s2, d0	R 0318 F rev 1
Berken multiplex	12 mm	VPT	B-s1, d0	R 0318 C
Kerto	21 mm	VPT	B-s1, d0	R 0318 I

NON IGNIS Firesheen Brandvertragend verfsysteem (slechts geschikt voor binnengebruik)

Western Red Cedar	15 mm	B-s1 d0	R 0897
MDF	18 mm	B-s1 d0	R 0875
Spaanplaat	12 mm	B-s2 d0	228002 (BRE UK)

info@nonignis.com - www.nonignis.com

VST +31 (0) 653 153 875